

**ПАСПОРТ N 1582**
**Полиэтилен низкого давления  
 не подлежит обязательной сертификации**

ГОСТ 16338-85 с изм. №1

Срок действия не ограничен

Марка 276-73

Система менеджмента качества сертифицирована АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (с исключением 8.3, 8.5.1(h), 8.5.1(f), 8.5.3, 8.5.5) сертификат RU227703Q-U от 06.04.2016

Дата изготовления

Вагон N/машина

N партии

Масса нетто 12 т


 Сорту **высший**

Дата отгрузки

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Норма	Результат анализа
1	Плотность при 20 гр.С	г/см <sup>3</sup>	0.958-0.963	0.959
2	Показатель текучести расплава при 5,0 кг	г/10 мин	2.6-3.2	3.1
3	Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более	%	10	5
4	Количество включений, не более	шт.	5	3
5	Массовая доля золы, не более	%	0.03	0.02
6	Массовая доля летучих веществ, не более	%	0.09	0.04
7	Предел текучести при растяжении, не менее	кгс/см <sup>2</sup>	260	297
8	Прочность при разрыве, не менее	кгс/см <sup>2</sup>	280	414
9	Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	700	1310
10	Массовая доля гранул размером менее 2 мм, не более	%	0.5	0.00
11	Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм, не более	%	0.5	0.00
12	Стойкость к растрескиванию, не менее	час	30	Более 30
13	Запах и привкус водных вытяжек, не более	балл	1	0

**Заключение**
**СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 16338-85 с изм. №1**

Сменный химик


*Ю.В. Шабельникова*
**Шабельникова Ю.В.**